



Sicad s.p.A.

Via Caduti della Liberazione, 57  
21040 Uboldo (VA) – Italia  
Tel: +39 02 964121 Fax: +39 02 96412294  
Web: www.eurocel.it

## SCHEMA TECNICA INFORMATIVA

# EUROCEL PVC 330

### DESCRIZIONE

Nastro monoadesivo per imballo.

### DATI TECNICI

Supporto	Film di PVC da 0,033 mm
Adesivo	Gomma naturale secca e resine

	Unità	Valore	Metodologia
Spessore totale	mm	0,054 (bianco) – 0,053 (avana) – 0,052 (trasparente)	PSTC 133
Adesività su acciaio	N/25mm	3,5	PSTC 101
Carico a rottura	N/25mm	125	PSTC 131
Allungamento a rottura	%	60	PSTC 131
Resistenza alla temperatura	°C	60°C	=

### APPLICAZIONI

Nastro monoadesivo per chiusura imballi di cartone standard ed anche riciclato, disponibile nei colori bianco, avana e trasparente.

Caratteristiche	Vantaggi	
Adesivo gomma naturale secca e resine	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Buona adesività in molteplici applicazioni</li><li>✓ Performante anche alle basse temperature *</li></ul> <p>*Applicare a temperatura ambiente sopra i 15°C prima del passaggio alle basse temperature</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Compatibile con la maggior parte dei cartoni riciclati</li></ul>
Supporto in PVC	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Conformabile in molteplici situazioni di applicazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Buona allungabilità</li><li>✓ Srotolamento silenzioso</li></ul>

### CONDIZIONI DI UTILIZZO E CONFORMITA'

Shelf life (durata) e condizioni di stoccaggio prodotto: 12 mesi dall'acquisto; la temperatura consigliata è tra i 15° C ed i 25° C con Umidità Relativa massima del 65%. Mantenere il prodotto lontano da fonti di calore e protetto negli imballi originari. Con temperature di stoccaggio inferiori ai 10° C si consiglia sempre il ricondizionamento del nastro prima dell'utilizzo. I dati contenuti sono da considerarsi valori medi tipici, rilevati all'interno dei Laboratori Sicad S.p.A. su campioni provenienti da produzioni di serie, utilizzando metodi di prova riconducibili agli standard internazionali in uso, ma non implicando alcuna garanzia di adeguatezza. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle appropriate specifiche condizioni di utilizzo. Sicad S.p.A. declina ogni responsabilità relativa a danni diretti ed ad ogni conseguenza derivante da un uso improprio del prodotto.

PA012IT\_REV03\_PVC330

Società Italiana Cellophane Adesivo  
P.I. e C.F. IT 00220060123  
Iscrizione R.E.A. Varese n. 129175  
Reg. Imprese Varese n. 00220060123  
Capitale Sociale € 15.000.000 i.v.